

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS EasyFinish



Toote kirjeldus

1-komponentne vesialuseline polüuretaan-akrüülide baasiline lakk suurepärase vastupidavusega.

Kasutusala

Parkett-, kork- ja laudpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni eriti kõrge koormuseni. Vastav Ö-Normile C2354 kõrgeim kasutusaste C. Vastav köigile nõuetele RAL UZ 38. Vastav sportpõrandate nõuetele DIN 18032. LOBADUR WS EasyFinish poolläikiv koos hooldusvahendiga LOBCARE SportCare.

Olulised omadused

- Lai kasutuala
- Pika aja jooksul läbiproovitud
- Lihtne peale kanda
- Hea hinna-kvaliteedi suhe
- Saadaval poolmatt, läikiv ja matt

Tehniline info

Artikel nr	11517	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht 100-120ml/m ²)
Läikeaste	Matt (ca 20), poolläikiv (ca 40), läikiv (ca 120) Läikeaste on mõõdetud 60° nurga all, see sõltub lakikihi paksusest, ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest laki kuivamise ajal. Näitajad võivad olla erinevad.	Tööriistarad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	32 +/- 1%	Kuivamisaeg	Esimene võimalus üle lakkimiseks 4-6 tunni pärast Võib ettevaatlikult kõndida 4-6 tunni pärast Esimene võimalik vahelihv 8-10 tunni pärast Kerge koormus 24 tunni pärast Löplik kövenemine 5 päeva
Viskoossus	23+/- 1s	Vahelihvimine	Vahelihvimisel kasutada LOBATOOLI Perforeeritud vilti P120 või peenemat; alternatiivina 120 või peenemat vörku. Läikiva EasyFinishi puhul kasutada LOBATOOL Perforeeritud vilti P180. Jämedateralisemad abrasiivid võivad jäätta jälggi, mis jäavat laki alt paistma. Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Üle 24 tunnise have puhul on vahelihv vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ütlustab pinda.
Pakendi suurus	Matt 5l, poolläikiv 10l, 5l, 1l, läikiv 5l	Giscode	W3+
Pakkimine	Alus: 60x10l Kast: 1x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l		
Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25° C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei ole ohtlik aine		

Lahusti

Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustumiseks lisada max 5% LOBADUR Argo't.

VOC/ LOÜ
2004/42/CE

EU LOÜ normatiiv sellele tootele 140g/l (2007/2010)
WS EasyFinish matt sisaldab max 80 g/l LOÜ, WS EasyFinish poolmatt max 80g/l LOÜ, WS EasyFinish läikiv max 90 g/l LOÜ

Tehniline informatsioon

LOBADUR® WS EasyFinish



Kasutusjuhend

- Korralikult loksutada
 - Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBTOOL plastämbrit
 - Jälgida ohutusnõudeid
 - Jälgida ruumi sisekliimat
 - Tagada korralik ventilatsioon
- Vt lisaks üldised soovitused Lobadur lakkidega lakkimiseks

Laki pealekandmine parkett ja puitpõrandatele:

- Põrand ettevalmistada ja kruntida
- Krundil lasta kuivada vastavalt tehnilises infos ettenähtud ajale
- Kanda Easyfinish rulliga peale
- Lasta kuivada 8-10 tundi
- Vahelihv
- Kanda Easyfinish rulliga peale

Sobivad krundid

- WS EasyPrime
- Primaseal (lahustibaasiline)
-

Laki pealekandmine korkpõrandale

- Lakkimist alustada, kui liim on täielikult kuivanud (järgida korgi tootja infot!)
- Lakk kanda rulliga peale, mitte rohkem kui 2 kihti ühe päeva jooksul
- Mitte kasutada korgil läikiva läikeastmega lakkki

Viimistlemata korgi lakkimine:

- Kanda rulliga 3 kihti Easyfinish lakkki korkpõrandale
- Peale esimese kihiga kandmist lasta kuivada üleöö (vähendab riski korgi graanulite paisumiseks)
- Vahelihv enne viimase kihiga pealekandmist

Ei ole soovitav kasutada vanal lakkitud korgil või viimistletud korgil. Sellistel juhtudel sobib LOBADUR WS 2K Duo.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.