

Tehniline informatsioon

LOBASOL® OptiPrime



Toote kirjeldus

Vesialuseline akrülaat kruntlakk rulli või pahtilabidaga pealekandmiseks parketile ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Kõik heledad Euroopa päritolu puidud, nt vaher, saar, kask, kuusk. Kontrolli LOBA erinevate puidulikide nimekirja! Vajadusel küsida tehasest/maaletoojalt. Selle nimekirja järgi sobib enamikule euroopa puitudele, ka tammele, Punasele tammele, kastanile jt. Vähendab lippide kokkuluumust vesialuselistesse lakkidega lakkimisel.

Olulised omadused

- Lihtne peale kanda
- Parandab laki nakkumist
- Hea hinna/kulu suhe

Tehniline info

Artikkel nr	11459	Kulu Tööriistarad	Rulliga 8-10 m ² /l LOBATOOL rull Universal 100, LOBATOOL rull Mikrofaser 100-120. LOBATOOL roostevabast terasest pahtilabidas	Viskoossus DIN4 - 20+/-2s
Kuivainesisaldus	30 +/- 1%			2004/42CE EU VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2010) Lobadur@WS OptiPrime sisaldb max 49g/l VOC
Pakendi suurus Pakkimine	5l, 10l Alus: 60x10l Kast: 1x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1 Kast: 12x1l	Kuivamisaeg	Järgmine kiht kanda kõige varem 60 min pärast, kui on kasutatud rulli. Pahtilabidaga töötades kahe kihi vahel vähemalt 30 min, enne järgmiste laiki kihi pealekandmist vähemalt 30 min, vajadusel lasta kauem kuivada.	Sobivad laked – Keskmine koormus: Lobadur OptiFinish Suur koormus: Lobadur@WS Viva. Väga suur koormus: Lobadur@WS 2K Fusion
	Alus: 120x2,5l Kast: 6x0,75l Alus: 432x0,75l	Ladustamine ja transport	Kindlast suletud nõus, +5C kuni +25C Säilimisaeg 12 kuud; ADR normatiivide järgi ei ole ohtlik materjal. Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustumiseks lisada max 5% LOBADUR WS Argo.	Vahelihv – pole vajalik
Giscode	W2	Lahusti		

Pealekandmine

- Põrand hoolikalt lihvida, puidu niiskus max 12%
- Põrand peab olema kuiv, puhastatud öli, mustuse, vaha, silikooni, lihvimistolmu jm jäääkidest
- Ruumi temperatuur +15°C kuni +25°C, suhteline niiskus 40-75%, materjali temp. +18°C kuni +25°C. Tööpiirkond peab olema hästi ventileeritud
- Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit
- Korralikult loksutada
- Vanade, pragudega põrandate lakkilu on suurem

Pealekandmine rulliga

- Põrand ette valmistada
- Kruntlakk kanda rulliga peale
- Lasta kuivada
- Kanda peale vesialuseline Lobadur lakk

Pealekandmine pahtilabidaga

Kasutada ainult tamme ja saare puidul. Ebatasasel ja vuukidega/ pragudega põrandal kasutada **ainult rulli**.

- Põrand ette vlmistada ja kanda pahtilabidaga peale üks kiht OptiPrime kruntlakki
- Lasta kuivada kanda pahtilabidaga peale teine kiht OptiPrime kruntlakki risti/räästi tömmetega
- Lasta kuivada umbes 30 min ja kanda peale vesialuseline Lobadur lakk

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.