

Tehniline informatsioon**LOBADUR® WS Viva****Toote kirjeldus**

1-komponentne vesialuseline lakk (NMP-vaba)

Kasutusala

Parkett- ja puitpõrandate lakkimiseks, alates tavakasutusest kuni kõrge koormuseni.

Olulised omadused

Hea keemiline vastupidavus

Vastupidav kummijälgedele

Lihtne peale kanda

Hea valguvusega

Tehniline info

Artikkel nr	11519	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l (iga kiht)
Läikeaste	Matt (ca 20), Poolläikiv (ca 33)	Tööriistad	LOBATOOL rull DeLuxe 120, LOBATOOL rull Microfaser 100-120
Kuivaine sisaldus	34 +/- 1%	Kuivamisaeg	Vähemalt 4-6 tundi, kerge koormus pärast 4-6 tundi, lõplik kuivamine ca 5 päeva.
Pakendi suurus	Matt 10l, poolläikiv 10l, 5l, 1l	Vahelihvimine	Kui teine kiht peale kanda 24 tunni jooksul, siis vahelihv pole vajalik. Vahelihv enne viimast kihti ühtlustab pinda.
Pakkimine	Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1l Kast: 12x1l Alus: 60x10l Kast: 1x10l	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nõus, +5° C kuni +25°C. Säilimisaeg 12 kuud. ADR määratluse järgi ei kuulu ohtlike ainete hulka.
Giscode	W3+	Lahusti	Mitte lahustada, toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustumiseks lisada max 5% LOBADUR Argo'it.

2004/42/CE

Eu VOC normatiiv seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010). WS Viva sisaldab max 80g/l LOU.

Viskoossus DIN4 23+/- 1s

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Ettevalmistus

Põrand lihvida, puhastada tolmust

LOBADUR® WS Viva peale kanda rulliga

Lasta kuivada

Vahelihv ja viimane kiht lakki kanda peale rulliga. Kõrge koormusega põranda puhul katta veel üks kiht pärast vahelihvi.

Sobivad krundid

Troopilistel puiduliikidel: LOBADUR HS GlobaSeal, LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR PrimaSeal (lahustibaasiline) Kõrvalmõjude vähendamiseks : LOBADUR WS Exotegrund, LOBADUR EasyPrime, LOBADUR WS EasyStart, LOBADUR WS EasyGel, LOBADUR HS GlobaSeal.

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.